Техническа информация (05/20)

COLOMIX 2:1 СТАНДАРТ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI CRATCH

- Има много добри свойства за нанасяне
- Отлична механична и химическа устойчивост
- Отлична вертикална стабилност
- Осигурява много добър и гладък финален филм
- Висок ниво на гланц
- Отговаря на директивата за ЛОС

ВИД НА ПОВЪРХНОСТТА	COLOMIX BASISLACK

	**Съотношение на смесване-обемно:**	COLOMIX 2:1 СТАНДАРТ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI SCRATCH COLOMIX 2:1 2K АКРИЛЕН ВТВЪРДИТЕЛ СТАНДАРТ/ БЪРЗИ /БАВНИ	2 части 1 част
	**Съотношение на смесване-тегловно:**	COLOMIX 2:1 СТАНДАРТ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК ANTI SCRATCH COLOMIX 2:1 2K АКРИЛЕН ВТВЪРДИТЕЛ СТАНДАРТ/ БЪРЗИ /БАВНИ	100 гр 50 гр
	**Жизнеспособност(pot life) при 20°C:**	5 ч	
	**Работен вискозитет:** DIN 53211 Ф 4mm/ 20°C	16 - 18 сек .	
	**Нанасяне с пистолет:**	1,2 - 1,3 мм 2 - 2,5 бара	
	**Брой ръце :** **Дебелина на покритието:**	2 50 - 60 микр	
	**Изчакване:**	5 - 10 min./20°C между слоевете 10 - 15 min./20°C преди сушене в камера	
	**Време за сушене при 20°C:** **Време за сушене при 60°C:**	16 ч 30 мин (температурата около детайла)	
	**Сушене с IR лмпа:**	8 – 12 мин Расстояние до заготовки: 70 - 80 см	
	**Срок на годност:**	5 години	

2004/42/II Б(д) (840) 530
В съответствие с изискванията на ЕС за пределно допустимо съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материали (категория II Б (д), подготвени за нанасяне, те съставляват 840 гр/л. VOC на нашия материал съставляват 530 гр/л.

2K материалите реагират с влагата, затова всички съдове за смесване и инструменти трябва да бъдат абсолютно сухи. Относителната влажност при работа на въздуха не трябва да превишава 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Затворете опаковката на втвърдителя веднага след употреба, тъй като продуктът реагира с влагата и може да причини дефекти в продукта.

Данните могат да варират при различни условия.,

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.